

Era



C03



C10



C20



C06




C15




C17



C12



C18




C16




C09



C11



C13



C14

Era

EN

Composition

100% Polyester

Weight

320 g/m²

Abrasion resistance

100.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021 - 1 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard

Light fastness

5 (EN ISO 105 - B02)

Fastness to rubbing

4, dry: 4 (ISO 105 - X12)

FR

Composition

100% Polyester

Poids

320 g/m²

Résistance à l'abrasion

100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021 - 1 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard

Stabilité à la lumière

5 (EN ISO 105 - B02)

Résistance au frottement

4, sec: 4 (ISO 105 - X12)

DE

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

320 g/m²

Abriebfestigkeit

100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021 - 1 (Zigarette)
BS EN 1021 - 2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard

Lichtgeschwindigkeit

5 (EN ISO 105 - B02)

Reibechtheit

4, trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

Remarque: Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable).

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.

